



•Русский дуб•

(495) 626-02-18
www.russkiy-dub.ru
info@russkiy-dub.ru

Приложение №1
Технические условия (сортировка и стандарты).

Изделия паркетные (массивная доска, паркет "Французская ёлка", "Английская ёлка")

Настоящие технические условия распространяются на паркетные изделия из массива древесины (далее - доски) предназначенные для устройства полов в жилых и общегражданских помещениях. Технические условия разработаны с учетом требований и положений ГОСТ 2695-83, ГОСТ 8242-88, ГОСТ 2140-81, ГОСТ 4.223-83.

1. Массивная доска, паркет "Ёлочка" - шип/паз по периметру.

2. Влажность древесины - 9% +/- 3%.

3. Предельные отклонения от номинальных размеров приведены в Таблице №1.

Отклонение	Ед. изм.	Величина
по толщине	мм.	+/- 0,5
по ширине	мм.	+/- 0,25 % в течение 10 дней и +/- 0,5% в течение 60 дней со дня упаковки указанной на пачке
по длине	мм.	+/- 0,5
Покоробленность поперечная	мм	0,5 на 50 мм.
Покоробленность продольная по	мм	2,0 на 500 мм.
Покоробленность продольная по	мм	2,5 на 500мм.
крыловатость	мм	2,5 на 500 мм.

4. Определение терминов и измерение пороков древесины - по ГОСТ 2140-81.

Описание пороков древесины допускаемых или не допускаемых для досок каждого сорта приведены в Таблице №2.

Пороки древесины	"Натур"	"Рустик А"	"Рустик Б"
Верхняя пласти (Лицевая)			
Сучки здоровые (зашпаклеванные)	Допускаются D до 3 мм. В количестве не более двух на доске.	Допускаются D до 30 мм., множественные, с трещинами или раковинами.	Допускаются D до 60 мм., множественные, с трещинами или раковинами.
Сучки выпадающие зашпаклеванные	Не допускаются	Допускаются D<10 мм.	Допускаются D<30 мм.
Трещины на пластях	Допускаются единичные, нитевидные	Допускаются единичные, нитевидные	Допускаются шириной не более 3 мм.
Трещины на торцах	Не допускаются	Допускаются	Допускаются
Наклон волокон	Допускается	Допускается	Допускается
Прорость	Не допускается.	Допускается длиной не более 30 мм.	Допускается длиной не более 30 мм.
Пятнистость, водослой	Не допускаются	Допускаются	Допускаются
Заболонь	Допускаются до 5% поверхности доски	Допускаются	Допускаются
Червоточина	Не допускается	Допускается единичная	Допускается
Гниль	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Механические повреждения, недострог, вырывы	Не допускаются	Не допускаются	Не допускаются
Нижняя пласть			
Сучки	Допускаются.	Допускаются.	Допускаются.
Глазки, прорость, пятнистость заболонь, водослой	Допускаются	Допускаются	Допускаются
Гниль	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Механические повреждения, недострог	Допускаются	Допускаются	Допускаются

5. Вследствие ручного отбора досок по сортам, в рамках каждой партии допускается отклонение некоторого количества досок от заявленной категории. Количество досок не соответствующих заявленной категории, допускается суммарной площадью не более 5% от общего объема поставки.

6. Сортировка и подбор досок по цвету и фактуре не производится в связи с отсутствием методов оценки художественного и цветового решения паркетных изделий по ГОСТ 4.223-83 "Изделия паркетные".

7. Структурирование верхней пласти производится щеткой крацовочной с диаметром нити d=0,25мм. Глубина структурирования и равномерность не нормируются. Шероховатость поверхности после структурирования должна составлять Rz 25-500мкм. Допускается образование раковин и трещин на местах шпаклевания пороков древесины, заусенцев на ребрах верхней пласти. Углубленное структурирование производится щеткой крацовочной с увеличенным диаметром проволоки и усилием прижима. Шероховатость поверхности должна составлять Rz 100-1000мкм

8. Верхняя пласти должна быть отшлифована лентами с зерном 120/150мкм. Шероховатость поверхности после шлифования должна составлять Rz 12,5-16 мкм. На местах шпаклевания пороков древесины допускается наличие раковин и углублений глубиной не более 0,5 мм, трещин - шириной не более 0,5мм.

9. Нанесение масла на верхнюю пласти производится в три - пять слоев по технологической инструкции.

10. Все паркетные изделия необходимо хранить в заводской упаковке в сухом, отапливаемом помещении с колебаниями температуры воздуха 18-22 градусов и относительной влажностью воздуха - 40-60 % аккуратно уложенными рядами.

Продавец:

Покупатель: